TRUMF® sanace s.r.o.
Producent i dystrybutor chemii budowlanej

Karta techniczna

AquaStop Bitumen Triangle

Elastomerowa uszczelniająca taśma bitumiczna

Opis

AquaStop Bitumen Triangle – to trójkątna taśma termozgrzewalna o wysokiej elastyczności, przeznaczona do bezpiecznego i prostego uszczelniania szczelin i naroży wewnętrznych w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym.

AquaStop Bitumen Triangle – jest odporna na starzenie, łatwa w obróbce i pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ zaraz po jej ułożeniu można wykonać poziomą i pionową hydroizolację – na przykład tiksotropową masą hydroizolacyjną **AquaStop Bitumen 2K®**.

Zalety

AquaStop Bitumen Triangle

- Niezawodne uszczelnienie szczelin budowlanych przed wodą pod ciśnieniem
- Doskonała przyczepność do podłoża
- Łatwa aplikacja przez wciśnięcie
- Oszczędność czasu dzięki możliwości natychmiastowego wykonania kolejnej warstwy hydroizolacji

Zastosowanie

AquaStop Bitumen Triangle stosuje się:

- do szybkiego i bezpiecznego wykonania wypełnień narożnych (fasetek) między prostopadłymi do siebie elementami konstrukcyjnymi, które izoluje się preparatami bitumicznymi (np. między podłogą a ścianą przed ułożeniem papy termozgrzewalnej lub samoprzylepnej na zimno albo grubowarstwowych powłok bitumicznych (mas szpachlowych)),
- do izolacji szczelin obwodowych i nierówności między elementami prefabrykowanymi z betonu, kręgami studziennymi, studzienkami rewizyjnymi itp.,
- do zamykania pęknięć metodą zgrzewania.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste, suche, bez luźnych części i bez substancji zmniejszających przyczepność (tłuszcze, substancje hydrofobowe).

Instrukcja aplikacji

AquaStop Bitumen Triangle należy przyciąć na wymaganą długość – w narożnikach przyciąć pod kątem (45°, jeśli ściany są do siebie prostopadłe). Stykające się czołowo powierzchnie łączy się przez nadtopienie płomieniem palnika propanowego – po nadtopieniu należy je natychmiast mocno docisnąć do siebie i przytrzymać aż do ostygnięcia (ok. 1 minuty).

Przed aplikacją na podłoże należy nadtopić płomieniem palnika propanowego część przylegającą taśmy na odcinku 30 cm od jej końca i natychmiast wcisnąć ją w wymagane miejsce na podłożu. Po ostygnięciu wcisnąć taśmę w naroże i podgrzewać płomieniem aż do stopienia powierzchni taśmy, na bieżąco ją dociskając.

Sprawdzić, czy krawędzie taśmy są dobrze zgrzane z podłożem – jeśli nie, nadtopić taśmę, przesuwając po niej płomień, aż do widocznego trwałego zgrzania z podłożem.

Informacje techniczne

Typ	Taśma izolacyjna na bazie bitumicznej, modyfikowana polimerami
Skład	Bitum, kauczuk, dodatki
Kolor	Czarny
Gęstość w 20°C	1,10 g/cm³

TRUMF sanace s.r.o.
Producent i dystrybutor chemii budowlanej

Karta techniczna

AquaStop Bitumen Triangle

Elastomerowa uszczelniająca taśma bitumiczna

Konsystencja	Stała
Temperatura mięknienia	Ok. 110°C
Przechowywanie	Niewrażliwa na mróz, chronić przed wilgocią
Okres przydatności	12 miesięcy w oryginalnych kartonach

Czyszczenie

Utwardzony materiał usunąć mechanicznie, a następnie środkiem do czyszczenia asfaltu.

Opakowanie

- Karton – 25 m (w 5 odcinkach)
- Karton – 5 m (w jednym odcinku)

Przechowywanie

- W suchym miejscu – zalecana temperatura od +5°C do +30°C
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub wysoką temperaturą
- Minimalny okres przydatności w podanych warunkach przechowywania wynosi 24 miesiące.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

- Zapewnić dopływ świeżego powietrza w miejscu pracy.
- Do ochrony skóry stosować przylegającą odzież ochronną, obuwie i rękawice.
- Do ochrony oczu stosować szczelnie przylegające okulary ochronne / osłonę twarzy.
- Unikać kontaktu ze skórą. W razie kontaktu ze stopionym produktem natychmiast schładzać zimną wodą miejsce kontaktu, nie usuwać zastygającego produktu ze skóry i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- W przypadku dostania się do oczu przemywać strumieniem czystej wody i skonsultować się z okulistą.

Więcej informacji podano w karcie charakterystyki produktu.

Kontakt

TRUMF sanace s.r.o.
Siedziba: Blatnická 14/3, Praga 5 – Sobín, kod pocztowy 155 21
Dział techniczny: Jiří Švorc – Schwarz młodszy
Tel. kom.: +420 603 589 130, +420 731 565 565
Zakład: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, kod pocztowy 252 19
Telefon stacjonarny: +420 235 312 000
www.aquastop-cream.pl
serwis@aquastop-cream.pl

Wydano: 15.4.2022
Wersja: 0

Informacje podane w niniejszej karcie technicznej opierają się na naszej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, popartych wynikami badań laboratoryjnych, testów praktycznych oraz certyfikacji państwowej jednostki badawczej TZÚS. Ponieważ wyrób jest stosowany poza naszą kontrolą, odpowiadamy wyłącznie za deklarowaną jakość samego wyrobu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku nieprawidłowej aplikacji lub niewłaściwego przechowywania przez kupującego. Jakość wyrobu gwarantujemy jednak w pełnym zakresie!